

SCHEDA TECNICA - *Technisches Datenblatt*

POLIMID B 15 GF NATUR HF KW			
PA 6 – 15 % FIBRA VETRO – ALTA FLUIDITA' – STABILIZZATO AL CALORE PA 6 -15 % GLASS FIBER – HIGH FLUIDITY – HEAT STABILIZED			
PROPRIETA' <i>Eigenschaften</i>	NORME <i>Standard</i>	UNITA' <i>Einheit</i>	VALORI TIPICI <i>Typische Werte</i>
FISICHE & TERMICHE / PHYSISCH & THERMISCH			
DENSITA' <i>Dichte</i>	ISO 1183	g/cm ³	1,24
PUNTO DI FUSIONE <i>Schmelzpunkt</i>	DSC	°C	222
RITIRO ALLO STAMPAGGIO (medio) <i>Schwindung (Mittelwert)</i>	ISO 294-4	%	0,6 – 1,0
ASSORBIMENTO UMIDITA' (immersione in acqua) <i>Feuchteaufnahme (in Wasser)</i>	ISO 62	%	1,0
<i>23°C - 24h</i>			
INDICE DI FLUIDITA' <i>Schmelzindex (MVR)</i>	ISO 1133	cm ³ /10min	-
<i>275° C – 0.325 kg</i>			
TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO VICAT B <i>Vicat Erweichungstemperatur B</i>	ISO 306	°C	220
<i>9,8 N</i>			
TEMPERATURA DI INFLESSIONE SOTTO CARICO <i>Wärmeformbeständigkeit</i>	ISO 75-2	°C	205
<i>0,45 MPa</i>			
TEMPERATURA DI INFLESSIONE SOTTO CARICO <i>Wärmeformbeständigkeit</i>	ISO 75-2	°C	195
<i>1,81 MPa</i>			
RESISTENZA AL CALORE / Test della biglia <i>Kurzzeitige Wärmebeständigkeit / Balltest</i>	IEC 335-1 IEC 60695-10-2	°C	> 165
TEMPERATURA DI ESERCIZIO CONTINUO (senza carico) <i>Dauergebrauchstemperatur</i>	IEC 60216	°C	115
MECCANICHE / MECHANISCH			
CARICO DI TRAZIONE a snervamento <i>Streckspannung</i>	ISO 527	MPa	-
CARICO DI TRAZIONE a rottura <i>Bruchspannung</i>	ISO 527	MPa	120
MODULO ELASTICO a trazione <i>Zug E-Modul</i>	ISO 527	MPa	6000
ALLUNGAMENTO IN TRAZIONE a snervamento <i>Streckdehnung</i>	ISO 527	%	-
ALLUNGAMENTO IN TRAZIONE a rottura <i>Bruchdehnung</i>	ISO 527	%	3,0
IZOD - RESISTENZA ALL'URTO con intaglio <i>Izod - Kerbschlagzähigkeit</i>	ISO 180/A	KJ/ m ²	6,5
IZOD - RESISTENZA ALL'URTO senza intaglio <i>Izod - Schlagzähigkeit</i>	ISO 180/U	KJ/m ²	35
ELETTRICHE & AUTOESTINGUENZA / ELEKTRIK & FLAMMWIDRIGKEIT			
RESISTENZA ALLE CORRENTI STRISCIANTI (CTI) <i>Kriechstromfestigkeit (CTI)</i>	IEC 60112	V	600
GRADO DI INFIAMMABILITA' <i>Brandklasse</i>	UL 94	-	HB
<i>3,2 / 1,6 / 0,8 mm</i>			
FILO INCANDESCENTE (GWT) <i>Glühdrahttest (Entflammbarkeit)</i>	IEC 60695-2-12	°C	650
<i>GWFI - 2 mm</i>			
FILO INCANDESCENTE (GWT) <i>Glühdrahttest (Entzündungstemperatur)</i>	IEC 60695-2-13	°C	-
<i>GWIT - 2 mm</i>			

CONDIZIONI DI STAMPAGGIO (consigliate) / *Verarbeitung (Vorschlag)*

Temperatura di essiccazione <i>Trocknungstemperatur</i>	Temperatura di stampaggio <i>Massetemperatur</i>	Temperatura stampo <i>Werkzeugtemperatur</i>
≥ 3 h / 90 - 100° C	220 - 260° C	70 - 90 ° C

La presente scheda tecnica è valida a decorrere dal (*die Ausgabe*) **30.05.2018**

Le informazioni contenute in questo documento vengono fornite in buona fede e con scopo puramente indicativo da valutare attentamente in funzione delle esigenze progettuali. Prodotto non idoneo per applicazioni alimentari e/o medicali se non diversamente indicato. Non deve essere considerato in alcun caso come un vincolo contrattuale o garanzia da parte nostra, specialmente in caso di utilizzo improprio dei nostri prodotti da parte di terzi.

Die hierin enthaltenen Informationen werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und dienen nur als Hinweis. Eigenschaften sollten sorgfältig für alle Projektanforderungen ausgewertet werden. Sofern nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nicht für die Verwendung in Lebensmitteln und / oder medizinischen Anwendungen geeignet. Sie stellen in keiner Weise eine formelle Verpflichtung oder Garantie unsererseits dar, insbesondere im Falle einer unsachgemäßen Verwendung unserer Produkte von Dritten.

SC7 REV. 2