



UNI EN ISO 9001:2008 – certificato n° 606  
 ISO / TS 16949:2009 – certificato n° 856/857  
 ISO 14001:2004 – certificato n° 186

## SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

<b>POLIMID STAT A 2010 GFC SCHWARZ</b>			
PA66 - 20% FIBRA VETRO - 10% FIBRA DI CARBONIO PA66 - 20% GLASS FIBER - 10% CARBON FIBER			
PROPRIETA' <i>Properties</i>	NORME <i>Standard</i>	UNITA' <i>Unit</i>	VALORI TIPICI <i>Typical Values</i>
<b>FISICHE &amp; TERMICHE / PHYSICAL &amp; THERMAL</b>			
DENSITA' <i>Dichte</i>	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1,34
PUNTO DI FUSIONE <i>Schmelzpunkt</i>	DSC	°C	265
RITIRO ALLO STAMPAGGIO (medio) <i>Schwindung (Mittelwert)</i>	ISO 294-4	%	0,3 – 0,8
ASSORBIMENTO UMIDITA' (equilibrio) <i>Feuchteaufnahme (gleichgewich)</i>	ISO 62	%	0,8
			23°C – 50% RH
INDICE DI FLUIDITA' <i>Schmelzindex (MVR)</i>	ISO 1133	g/10min	-
TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO VICAT A <i>Vicat Erweichungstemperatur A</i>	ISO 306	°C	260
			9,8 N
TEMPERATURA DI INFLESSIONE SOTTO CARICO <i>Wärmeformbeständigkeit</i>	ISO 75-2	°C	250
			0,45 MPa
TEMPERATURA DI INFLESSIONE SOTTO CARICO <i>Wärmeformbeständigkeit</i>	ISO 75-2	°C	245
			1,81 MPa
RESISTENZA AL CALORE / Test della biglia <i>Wärmebeständigkeit / Balltest</i>	IEC 335-1 IEC 60695-10-2	°C	> 165
TEMPERATURA DI ESERCIZIO CONTINUO (senza carico) <i>Dauergebrauchstemperatur</i>	IEC 60216	°C	120
			20.000 h
<b>MECCANICHE / MECHANICAL</b>			<b>SECCO/CONDIZIONATO DAM / Conditioned</b>
CARICO DI TRAZIONE a snervamento <i>Streckspannung</i>	ISO 527	MPa	-
CARICO DI TRAZIONE a rottura <i>Bruchspannung</i>	ISO 527	MPa	200 / 140
MODULO ELASTICO a trazione <i>Zug E-Modul</i>	ISO 527	MPa	13000 / 10500
ALLUNGAMENTO IN TRAZIONE a snervamento <i>Streckdehnung</i>	ISO 527	%	-
ALLUNGAMENTO IN TRAZIONE a rottura <i>Bruchdehnung</i>	ISO 527	%	2,0 / 3,0
CHARPY - RESISTENZA ALL'URTO con intaglio <i>Charpy - Kerbschlagzähigkeit</i>	ISO 179/1eA	KJ/ m <sup>2</sup>	13 / 19
CHARPY - RESISTENZA ALL'URTO senza intaglio <i>Charpy - Schlagzähigkeit</i>	ISO 179/1eU	KJ/m <sup>2</sup>	65 / > 90
<b>ELETTRICHE &amp; AUTOESTINGUENZA / ELECTRICAL &amp; FLAME RETARDANCY</b>			
RESISTENZA ALLE CORRENTI STRISCIANTI (CTI) <i>Prüfösung (CTI)</i>	IEC 60112	V	< 100
GRADO DI INFIAMMABILITA' <i>Brandklasse</i>	UL 94	-	HB
			3,2 / 1,6 / 0,8 mm
FILO INCANDESCENTE (GWT) <i>Glühdrahttest (Entflammbarkeit)</i>	IEC 60695-2-12	°C	650
			GWFI - 2 mm
VELOCITA' DI PROPAGAZIONE DI FIAMMA <i>Burning Rate</i>	FMVSS 302 ISO 3795	mm/'	< 100
RESISTIVITA' DI SUPERFICE <i>Oberflächenwiderstand</i>	IEC 60093	Ohm	1E+4

### CONDIZIONI DI STAMPAGGIO (consigliate) / Molding conditions (suggested)

Temperatura di essiccazione <i>Trocknungstemperatur</i>	≥ 3 h / 100 - 110°C	Temperatura di stampaggio <i>Fass temperatur</i>	260 - 290°C	Temperatura stampo <i>Formtemperatur</i>	70 - 90°C
------------------------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------	-----------

La presente scheda tecnica è valida a decorrere dal (die Ausgabe) 25.05.2020

Le informazioni contenute in questo documento vengono fornite in buona fede e con scopo puramente indicativo da valutare attentamente in funzione delle esigenze progettuali. Prodotto non idoneo per applicazioni alimentari e/o medicali se non diversamente indicato. Non deve essere considerato in alcun caso come un vincolo contrattuale o garanzia da parte nostra, specialmente in caso di utilizzo improprio dei nostri prodotti da parte di terzi.  
 Die hierin enthaltenen Informationen werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und dienen nur als Hinweis. Eigenschaften sollten sorgfältig für alle Projektanforderungen ausgewertet werden. Sofern nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nicht für die Verwendung in Lebensmitteln und / oder medizinischen Anwendungen geeignet. Sie stellen in keiner Weise eine formelle Verpflichtung oder Garantie unsererseits dar, insbesondere im Falle einer unsachgemäßen Verwendung unserer Produkte von Dritten.  
 SCT REV. 2